



	Tuote ja tuotekuvas	Kiinnitettävät materiaalit	Käveltävissä aikaisintaan (+20°C, RH 50%)	Saumattavissa aikaisintaan (+20°C, RH 50%)	Nahoittuminen (+20°C, RH 50%)	Astia-aika (+20°C, RH 50%)	Menekki	Soveltuvia kohteita esim.	Käyttöalue	Luokitukset
	SCHÖNOX SEK Huippujoustava, S2 luokka Korkean muodonmuutoskyvyn omaava erittäin joustava ja valumaton erikoiskiinnityslaasti.	Keraamisia laattoja, levyjä, mosaiikkia, klinkkeri- ja puristelaattoja, värjäätymättömiä luonnonkiviä, rakennus- ja akustiikkalevyjä.	n. 24 tuntia	n. 24 tuntia Ulkona n. 48 tuntia	n. 30 min	n. 60 min	n. 2,1 - 3,1 kg/m ² 6 - 10 mm hammas	Vaativat alustat "Tuore" betoni Lattialämmitys Märkätilat Saneeraus	Sisä- ja ulkokäyttöön Lattiat, seinät Uima-altaat Laattaa laatan päälle Peltielementti kylpyhuoneet	CE C2 TE S2 ZP1
	SCHÖNOX SFK Erikoissementteihin ja polymeereihin perustuva valumaton saneerauslaasti.	Keraamiset-, klinkkeri-, luonnonkivi- ja kiviaineslaatat.	n. 24 tuntia	n. 24 tuntia Ulkona n. 48 tuntia	n. 15 min	n. 4 tuntia	n. 2,1 - 3,1 kg/m ² 6 - 10 mm hammas	Lattialämmitys Märkätilat Saneeraus	Sisä- ja ulkokäyttöön Lattiat, seinät	CE C2 TE ZP1 M1
	SCHÖNOX PFK Runsassti polymeerejä sisältävä valumaton kiinnityslaasti.	Keraamiset-, mosaiikki-, ja kiviaineslaatat	n. 16 tuntia	n. 16 tuntia Ulkona n. 48 tuntia	n. 30 min	n. 4 tuntia	n. 2,1 - 3,1 kg/m ² 6 - 10 mm hammas	Lattialämmitys Märkätilat Saneeraus	Sisä- ja ulkokäyttöön Lattiat, seinät Uima-altaat Laattaa laatan päälle	CE C2 TE S1 ZP1
	SCHÖNOX PFK PLUS Lähes pölyämätön kiinnityslaasti. Erittäin riittoisa Valumaton ja kevyt levittää	Keraamiset-, mosaiikki-, ja kiviaineslaatat	n. 16 tuntia	n. 16 tuntia Ulkona n. 48 tuntia	n. 30 min	n. 3 tuntia	n. 1,7 - 2,4 kg/m ² 6 - 10 mm hammas	Lattialämmitys Märkätilat Saneeraus	Sisä- ja ulkokäyttöön Lattiat, seinät	CE C2 TE S1 ZP1 M1
	SCHÖNOX PFK WHITE Valkoinen ja joustava valumaton erikoissaneerauslaasti	Keraamiset-, klinkkeri-, marmori-, luonnonkivi- lasimosaiikkilaatat	n. 24 tuntia	n. 24 tuntia	n. 30 min	n. 3 tuntia	n. 2,5 - 3,3 kg/m ² 6 - 10 mm hammas	Lattialämmitys Märkätilat Saneeraus	Sisä- ja ulkokäyttöön Lattiat, seinät Laattaa laatan päälle	CE C2 TE S1 ZP1
	SCHÖNOX PFK RAPID Runsassti polymeerejä sisältävä nopea ja valumaton kiinnityslaasti.	Keraamiset-, mosaiikki-, ja kiviaineslaatat	n. 3 tuntia	n. 3 tuntia Ulkona n. 48 tuntia	n. 15 min	n. 45 min.	n. 2,1 - 3,1 kg/m ² 6 - 10 mm hammas	Lattialämmitys Märkätilat Saneeraus	Sisä- ja ulkokäyttöön Lattiat, seinät	CE C2 TF ZP1
	SCHÖNOX TT-FLEX Erikoissementteihin perustuva joustava ja notkistettu kiinnityslaasti.	Isot keraamiset-, luonnonkivi- ja kiviaineslaatat.	n. 16 tuntia	n. 16 tuntia Ulkona n. 48 tuntia	n. 30 min	n. 3 tuntia	n. 2,6 - 3,2 kg/m ² 6 - 10 mm hammas	Lattialämmitys Märkätilat Saneeraus	Sisä- ja ulkokäyttöön Lattiat	CE C2 E S1 ZP1
	SCHÖNOX TT-RAPID Erikoissementteihin perustuva nopeasti kovettuva, joustava ja notkistettu kiinnityslaasti.	Isot keraamiset-, luonnonkivi- ja kiviaineslaatat.	n. 3 tuntia	n. 3 tuntia	n. 30 min	n. 60 min.	n. 2,5 - 3,1 kg/m ² 6 - 10 mm hammas	Lattialämmitys Märkätilat Saneeraus	Sisä- ja ulkokäyttöön Lattiat	CE C2 FE ZP1
	SCHÖNOX TT S8 Lähes pölyämätön Erittäin riittoisa Erikoissementteihin perustuva nopeasti kovettuva, joustava ja notkistettu kiinnityslaasti.	Isot keraamiset-, luonnonkivi- ja kiviaineslaatat.	n. 16 tuntia	n. 16 tuntia Ulkona n. 48 tuntia	n. 30 min	n. 3 tuntia	n. 2,0 - 2,6 kg/m ² 6 - 10 mm hammas	Lattialämmitys Märkätilat Saneeraus	Sisä- ja ulkokäyttöön Lattiat Laattaa laatan päälle	CE C2 E S1 ZP1

Kaikkia kiinnityslaasteissa lämpötilankestä -20°C - +80°C

*Slurri = 1 osa Schönnox KH Pohjoste + 3 osaa vettä + 5 osaa Schönnox kiinnityslaastia

CE - merkityt kiinnityslaastit
EN 12004 ja EN 12002 Eurooppa-standardien luokitukset

CE = DIN EN 12004
C = Sementtipohjainen
C1 = Sementtipohjainen, normaali
C2 = Sementtipohjainen, parannetut ominaisuudet
T = Valumaton
F = Nopea
E = Pidennetty avoinaika

CE = DIN EN 12002
S = Kiinnityslaastin joustavuudesta, kyvystä vastaanottaa alustan muodonmuutokset
S1 = Muodonmuutoksen kestävä ► suurempi tai yhtäsuuri kuin 2,5 mm
S2 = Muodonmuutoksia erittäin hyvin kestävä ► suurempi tai yhtäsuuri kuin 5,0 mm
M1 = Rakennusmateriaalin päästöluokka
ZP1 = alhainen kromipitoisuus



= Lähes pölyämätön tuote

Kaikki kiinnityslaastit kuuluvat ETAG 022 järjestelmään

Tutustu aina ennen työn aloittamista tuotteiden työhjeisiin ja tuoteselosteisiin sekä noudata niitä.
Tarvittaessa lisätietoja www.schonox.fi tai www.casco.fi sekä tekninen palvelu puh. 010 8419 539.